

DEGADUR® I 12

Lågvisköns metakrylat primer för torra underlag av betong och cement. För fuktiga underlag används Degadur® I 15.

Degadur® I 12 appliceras vanligen med gummiraka/spackel och roller efter tillsats av härdarpulver. Åtgång beror på underlaget, normal åtgång 0,3–0,6 kg/m².

Vid extremt absorberande underlag är det nödvändigt att applicera Degadur® I 12 i två skikt.

Degadur® I 12 härdar snabbt och säkert efter tillsats av härdarpulver. Många kemiska ämnen och föroreningar kan störa härdningsprocessen. Som kan ses nedan kan tillsatsmängden härdare tyckas något hög och arbetstiden kort. Detta för att säkerställa att härdningen slutförs fullständigt.

Degadur® I 12 är formulerad för en appliceringstemperatur mellan +5 till +30°C.

Vid temperatur under 0°C måste Degadur® Accelerator 101 användas (Ca 0,5 % vid 0°C och upp till 3 % vid -30°C)

Alla Degadur® produkter härdas med Degadur® Härdarpulver (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden.

Temp (°C)	Härdare Vikt-%	Potlife (min)	Härdningstid (min)
-30	6,0	ca 8	ca 30
0	6,0	ca 8	ca 30
5	5,0	ca 8	ca 30
10	4,0	ca 8	ca 30
15	3,0	ca 7	ca 30
20	2,0	ca 8	ca 30
30	1,0	ca 6,5	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvets och luftens temperatur. Ungefärliga värden, i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.

SE-18.05.2022