

DEGADUR® 420

Medelvisköst elastiskt bindemedel för tillverkning av golv med tvåkomponents beläggningar. Med applicering av stålbrätte, självnivellerande, släta eller ströade inomhusbeläggningar för betong- och metallytor. Anpassad för våta och torra områden. Rekommenderas för storkök.

Degadur® 420/1 och 420/2 beläggningar appliceras med ett stålbrätte eller en gummiraka med ett minimum på 2 mm tjocklek. För släta ytor rekommenderas en lackering med en piggroller. För dekorativa ytor, färgade flingor (3 - 4 mm), färgad kvartssand (belagd med EP- eller PU bindemedel) eller granodiorit med storleken

0,3 - 0,8 mm eller 0,7 - 1,2 mm kan ströas till den självutjämnande beläggningen.

Tillämpningen av Degadur® 420/3 äger rum med en justerbar gummiraka och jämnas därefter ut med ett flexibelt stålbrätte.

Den totala katalyserade mängden av 420/4 beläggning hålls fullständigt ut på det primade underlaget, fördelat med ett finjusterat (2 - 4 mm piggar) gummiblad och rullas ut med en nylonrulle (12 - 14 mm vävd).

Ytan på Degadur® 420-beläggningar behöver en klar eller pigmenterad Degadur® topplack.

Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid)

Nedan angivna värden är riktvärden

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	4,0	ca 35	ca 65
10	2,5	ca 30	ca 65
15	2,0	ca 30	ca 55
20	1,0	ca 25	ca 45
25	1,0	ca 15	ca 30
30	1,0	ca 13	ca 35

Laborativvärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/7 L Degadur® 420 (+ 20 kg färgsand):

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	268	4,0	ca 35	ca 65
10	168	2,5	ca 30	ca 65
15	134	2,0	ca 30	ca 55
20	67	1,0	ca 25	ca 45
25	67	1,0	ca 15	ca 30
30	67	1,0	ca 13	ca 35

Laborativvärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.

Degadur® 420 är inte lämpad som primer eller topplack.

Primers: Degadur® 112 eller Degadur® 115 – för fuktiga underlag.

Topplacker: Degadur® 527, Degadur® 526 (för varma och våta ytor), Degadur® 165, Degadur® 530.

SE-19.05.2022