

ERADUR® BINDER TIX

Produkttyp:	Tvåkomponents, tixotrop, lösningsmedelsfri epoxiplast.	
Användningsområde:	Tixotrop, "rinnfri" topplack, avsedd för applicering på vägg, socklar etc.	
Egenskaper:	• Goda mekaniska egenskaper. • Låg gulning och god ljusåktthet. • Mycket god resistens mot oorganiska syror, alkali, bensin, oljor. En klarlack formulerad för användning som topplack på hålkål, socklar och vägg där höga krav finns på låg gulning, hög ljusåktthet i kombination med nötningstålighet och slitstyrka. Produkten avger ingen lukt eller smakämnen och är ej brandfarlig. I övrigt har produkten samma egenskaper som Eradur Topplack.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (vägg- golvtemperatur): 15–30°C	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 30 min.	
Härdningstid:	8–16 timmar före applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2,24 viktdelar Eradur Binder Tix komp A (11,2 kg) 1 viktdel Eradur Binder Tix komp B (5 kg)	
	<i>Eradur Binder Tix är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Densitet	bas: 1,11 gr/cm ³ härdare: 1,01 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	Tixotrop
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	blank

SE-3.1.05.2022