

ERADUR® CONCRETE SEALER

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiplast.		
Användningsområde:	Specialformulerad för spärrskikt mot fukt, lukt och gaser för betongytor, cement och andra underlag efter lämplig förbehandling.		
Egenskaper:	Tät och med mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Ger säker mellanskiktsvidhäftning, är avsedd för att beläggas med plast och linoleummattor, plattor och trägolv. Kan som avströad med sand användas som underlag för klinker och cementbunden avjämning.		
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C.		
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 30 min.		
Härdningstid:	6–8 timmar före applicering av beläggning eller målning (temp. beroende). 12–16 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.		
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Concrete Sealer komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur Concrete Sealer komp B (5 kg) <i>Eradur Concrete Sealer är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Blandningen skall sedan utan fördröjning appliceras på golvet, härdningen sker fort i blandningskärlet.</i> Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och ev. fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.		
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.		
Teknisk specifikation:	Densitet	bas:	1,11
		härdare:	1,01
		mix:	1,08 g/cm ³
	Viskositet		ca 0,4 Pa s
	Volymtorrhalt		100%
	Glans		Blank
	Åtgång grundning		ca 0,5–1,0 kg/m ²
	Lagringstid		6 mån i obruten förpackning (> 15°C).

SE-3 | 05.2022