

ERADUR® FLEXIBEL KLAR

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, semi-elastisk epoxiplast. Kulören är ofärgad/transparent.	
Användningsområde:	Bindemedel för fogfria beläggningar med infärgad kvartssand. Bindemedel för epoxibruk. Dammbindning etc.	
Egenskaper:	Elastisk och slagtålig beläggning med god nötningstålighet. Produkten är lämpad för ytor med tung trafik med underlag som t.ex. industri-asfalt, durkplåt. Kemikaliebeständigheten är medelgod. Ytan är halvhård och därmed något mer smutsbenägen än hårda epoxiytor. Låg gulningsresistens. Flexibiliserad med reaktiva komponenter (dvs. bindemedlet är flexibelt), vilket ger materialet permanent elasticitet och lång livslängd. Vidhäftningen till betong och de flesta andra underlag är mycket god. Avger ingen lukt eller smakämnen, är inte brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C. (RF <80%)	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 50 min.	
Härdningstid:	12–24 timmar för gångtrafik och lättare belastning (temp. beroende). 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Flexibel Klar	komp A (10 kg)
	1 viktdel Eradur Flexibel Klar	komp B (5 kg)
	<i>Eradur Flexibel Klar är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Hårdhet	Shore D ca 45
	Viskositet	ca 1,1 Pa s (ofyllt)
	Densitet	mix: 1,07 gr/cm ³
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15°C)