

ERADUR® FLOORSEALER 101

Produkttyp:	Vattenburen dispersion (1K). Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor.	
Kulör:	Transparent i torrt tillstånd. Minimal påverkan på substratets färg.	
Användningsområde:	Används som primer i Eradur Floorsealer-system • Anpassad för cement-, betong- och flytspackelgolv. • Ger en hydrofobisk yta vilket underlättar för enklare golvård. • Två till tre strykningar rekommenderas för obehandlade ytor. • Minimal nyanspåverkan av substratet. • Lämpad för miljökrav, t.ex. inomhusluftmiljö (TVOC).	
Egenskaper:	Dammbindning och enklare ytskydd. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Eradur Floorsealer 101 är inte giftklassad. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid arbete med dammbindning och/eller lackning av cementbundet. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	Underlag: $\geq 12^{\circ}\text{C}$. Rumstemperatur: $\leq 27^{\circ}\text{C}$ Daggpunkt: 3°C	
Förbehandling:	Ytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från fett och damm. Cementhuden måste avlägsnas. Substrat såsom flytspackel skall vara lagt enligt leverantörsanvisningar. Likaså skall entreprenörer beakta leverantörens rekommendationer för torkningstid (belägningsbarhet). Sörj för god ventilation, undvik kondens. Innehållet omröres väl före läggning. Beakta substratets torrhalt och portäthet.	
Åtgång:	Ca 0,1 kg/m ² . Beroende på substratets förmåga att absorbera produkten. Ansvarig hantverkare ska vaka över lägningsprocessen.	
Blandningsförhållande:	1,00 vikt del Eradur Floorsealer 101 (8 kg) <i>Eradur Floorsealer 101 är en enkomponentsprodukt vilket medför att den inte behöver blandas med en annan komponent.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Draghållfasthet Tabernötning Tvärsnitt (vidhäftning) TVOC EN16516 Fläckbeständighet (Brush) Lagringstid	Brott i betong. 179 mg CS-10 (EN 7784-2) I IAC Gold $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Ketchup 0 Senap 0 Vinäger 0 Vatten 0 Kaffe 2 Detergenter 0 Olja 0 ca 12 mån i obruten förpackning. (15°C)

SE-01.01.2025