

ERADUR® FLOORSEALER 201

Produkttyp:	Vattenburen dispersion (1K). Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor.
Kulör:	Transparent i torrt tillstånd. Minimal påverkan på substratets färg.
Användningsområde:	• Anpassad för cement-, betong- och flytspackelgolv. • Ger en hydrofobisk yta vilket underlättar för enklare golvvård. • Stark och tålig film. • Minimal nyanspåverkan av substratet. • Lämpad för miljökrav, t.ex. inomhusluftmiljö (TVOC).
Egenskaper:	Ger en stark och tät yta som kan anpassas för de krav som finns på underlag. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Eradur Floorsealer 201 är inte giftklassad. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxiarbete. De eftersträvade slutegenskaperna nås säkert och problemfritt. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.
Anv. Temperatur:	Underlag: $\geq 11^{\circ}\text{C}$. Rumstemperatur: $\geq 11^{\circ}\text{C}$ filmbildningstemperatur: $\geq 6^{\circ}\text{C}$
Förbehandling:	Ytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från fett och damm. Cementhuden måste avlägsnas. Substrat såsom flytspackel skall vara lagt enligt leverantörsanvisningar. Likaså skall entreprenörer beakta leverantörens rekommendationer för torkningstid (belägningsbarhet). Sörj för god ventilation, undvik kondens. Innehållet omröres väl före läggning. Beakta substratets torrhalt och portäthet.
Åtgång:	Ca 0,1 kg/m ² . Åtgången varierar beroende på substratets förmåga att absorbera produkten, miljö samt design. Ansvarig hantverkare ska vaka över lägningsprocessen.
Blandningsförhållande:	1,00 viktdel Eradur Floorsealer 201 (5 kg) <i>Eradur Floorsealer 201 är en enkomponentsprodukt vilket medför att den inte behöver blandas med en annan komponent.</i>
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.
Teknisk specifikation:	Nedan angivna värden: Floorsealer 101, 201 Draghållfasthet Brott i betong. Tabernötning 76 mg CS-10 (EN 7784-2) Tvärsnitt (vidhäftning) 1 Gloss 60 °C 70 För utökad kemisk beständighet rekommenderas cross link (301). Lagringstid ca 12 mån i obruten förpackning. (15°C)

SE-04.04.2025