

ERADUR® FLOORSEALER 220

Produkttyp:	(I K) Pigmenterad vattenburen dispersion för golv och väggar. Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor.										
Användningsområde:	• Anpassad för cement-, betong- och flytspackelgolv där en skyddande yta eftersöks. • Speciellt utformad för användning med Eradur Floorflex. • För horisontellt bruk. • Ger en hydrofobisk yta vilket underlättar för enklare golvvård. • Lågt VOC-värde.										
Egenskaper:	Ger en tät yta som kan anpassas för de krav som finns på underlag. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Eradur Floorsealer 220 är inte giftklassad, eller allergiframkallande (t.ex. H317). Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxiarbete. De eftersträvade slutegenskaperna nås säkert och problemfritt. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.										
Anv. Temperatur:	Ger en säker och problemfriläggning mellan 10–30°C.										
Förbehandling:	Ytan som skall behandlas skall vara torr och ren. Innehållet omröres väl före läggning										
Åtgång:	Ca 0,15 kg/m ² . Åtgången varierar beroende på substratets förmåga att absorbera produkten, miljö samt design. Ansvarig hantverkare ska vaka över lägningsprocessen.										
Blandningsförhållande:	1,00 vikt del Eradur Floorsealer 220 (5 kg) <i>Eradur Floorsealer 220 är en enkomponentsprodukt vilket medför att den inte behöver blandas med en annan komponent. Produkten bör såväl röras om.</i> Använd med fördel mohair-roller, inte skumgummiroller										
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.										
Teknisk specifikation:	Nedan angivna värden; Floorsealer 101, 220 <table><tr><td>Draghållfasthet</td><td>Brott i betong.</td></tr><tr><td>Tabernötning</td><td>50*-75** mg CS-I0 (EN 7784-2)</td></tr><tr><td></td><td>*Cross link, ** Utan Cross link</td></tr><tr><td>Tvärsnitt (vidhäftning)</td><td>I</td></tr><tr><td>Glans</td><td>Matt</td></tr></table> För kemisk beständighet rekommenderas med cross link. Lagringstid ca 6 mån i obruten förpackning. (15°C)	Draghållfasthet	Brott i betong.	Tabernötning	50*-75** mg CS-I0 (EN 7784-2)		*Cross link, ** Utan Cross link	Tvärsnitt (vidhäftning)	I	Glans	Matt
Draghållfasthet	Brott i betong.										
Tabernötning	50*-75** mg CS-I0 (EN 7784-2)										
	*Cross link, ** Utan Cross link										
Tvärsnitt (vidhäftning)	I										
Glans	Matt										