# ERADUR® FLOORSEALER 301

**Produkttyp:**

Vattenburen tvåkomponents dispersion (2K). Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor som del i floorsealersystemet.

**Kulör:**

Transparent i torrt tillstånd. Minimal påverkan på substratets färg.

.

**Användningsområde:**

- Anpassad för cement-, betong- och flytspackelgolv där en skyddande yta eftersöks.
- Ger en hydrofobisk yta vilket underlättar för enklare golvvård.
- Ger reptålighet åt beläggningar.
- Minimal nyanspåverkan av substratet.

**Egenskaper:**

Ger en stark och tät yta som kan anpassas för de krav som finns på underlag.
Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god.
Eradur Floorsealer 301 är inte giftklassad. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxiarbete. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.

**Anv. Temperatur:**

Underlag: ≥ 11°C.
Rumstemperatur: ≥ 11°C
filmbildningstemperatur: ≥ 6°C

**Förbehandling:**

Ytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från fett och damm. Cementhuden måste avlägsnas. Substrat såsom flytspackel skall vara lagt enligt leverantörsanvisningar. Likaså skall entreprenörer beakta leverantörens rekommendationer för torkningstid (beläggningsbarhet). Sörj för god ventilation, undvik kondens.
Innehållet omröres väl före läggning. Beakta substratets torrhalt och portäthet.

**Åtgång:**

Ca 0,150 kg/m². Åtgången varierar beroende på substratets förmåga att absorbera produkten, miljö samt design.
Ansvarig hantverkare ska vaka över läggningsprocessen.

**Blandningsförhållande:**

5 viktdelar Eradur Floorsealer 301 komp A (5,0 kg)
1 viktdel Eradur Floorsealer 301 komp B (0,4 kg)

*Eradur Floorsealer 301 är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.*

*Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare.*
*Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.*

**Säkerhet:**

Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

**Teknisk specifikation:**

Nedan angivna värden; 301 (2K) som del i floorsealersystemet

| | | |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | Brott i betong. | |
| Tabernötning | 8 mg CS-10 (EN 7784–2) | |
| Tvärsnitt (vidhäftning) | 0 | |
| Gloss 60 °C | 70 | |
| Fläckbeständighet (Brush) | Ketchup | 0 |
| | Senap | 2 |
| | Vinäger | 0 |
| | Vatten | 0 |
| | Kaffe | 2 |
| | Detergenter | 0 |
| | Olja | 0 |
| Lagringstid | ca 12 mån i obruten förpackning. (15°C) | |

SE-04.04.2025

Eradur AB
Granitgatan 11
254 68 HELSINGBORG

Tel 042-29 22 50
www.eradur.com
info@eradur.com

eradur®
FOGFRIA GOLV