

ERADUR® PU PARKINGBODY

Produkttyp:	Tvåkomponents lösningsmedelsfri flexibel polyuretanmassa.	
Användningsområde:	Beläggningar för betong men även asfalt, Flintcoat, spånskivor etc. Flexibla, självutjämnande massiva (fogfria) beläggningar 2–6 mm. Pigmenterade strösandbeläggningar 3–12 mm. Tjockfilmsmålning på 0,3–1,0 mm. Tätskikt under epoximassa.	
Egenskaper:	• Elastisk formulering med spricköverbryggande (0,4 mm) egenskaper. • Nötningstålig, hög slaghållfasthet. • God resistens mot de flesta industrikemikalier även organiska syror. • Begränsad resistens mot organiska lösningsmedel. • Mörknar och gulnar i UV-ljus. • Avger ingen lukt eller smakämnen, är inte brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	Ger en säker och problemfri härdning mellan 10–30°C. Är känslig för hög luftfuktighet vid applicering och härdning, RF <85%.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning är ca 30 min.	
Härdningstid:	24 timmar för gångtrafik 2–3 dygn för lättare belastning. 5 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	Eradur PU Parkingbody komp A (16 kg) Eradur PU Parkingbody komp B (3,5 kg) <i>Eradur PU Parkingbody är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Hårdhet, Shore D	ca 55
	Draghållfasthet	ca 13 MPa
	Densitet	bas: 1,5 g/cm ³ , blandning.
	Viskositet vid 25°C	ca 2 Pa
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank

SE-07.06.2022