

ERADUR[®] RAPID XS

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiprimer.	
Användningsområde:	Primer för ytor som skall beläggas samma dag. Bindemedel för sand i epoxibruk, avjämningsmassor mm.	
Egenskaper:	• Snabb härdning, kan beläggas efter 2–4 timmar (15–25°C). När produkten används som primer ska den beläggas inom 8 timmar. • Bör ströas med sand. • Produkten gulnar. • Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. • Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning. Ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 5–25°C	
Brukstid:	Brukstid efter blandning 12 min, d.v.s. mycket reaktiv!	
Härdningstid:	2–4 timmar före applicering av beläggning eller målning beroende på temperaturen. 8 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 2 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Rapid XS komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur Rapid XS komp B (5 kg) <i>Eradur Rapid XS är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 85 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 45 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlaget
	E-modul	ca 1600 N/mm ²
	Densitet	ca 1,09 g/cm ³
	Viskositet	ca 0,8 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Åtgång grundning	ca 0,3 kg/m ²
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15°C)

SE-07.06.2022