

ERADUR® TOPPLACK FLING

Produkttyp:	Tvåkomponents, lågviskös, lösningsmedelsfri epoxiplast.	
Användningsområde:	– Beläggningen är anpassad för högsta krav på mekaniska egenskaper. – Produkten har låg gulning. – Topplack och försegling av färgsandsgolv. – Topplack för fling-golv.	
Egenskaper:	• Väter på svåra underlag. • Goda mekaniska egenskaper. • Låg gulning och god ljusåktethet. • Mycket god resistens mot oorganiska syror, alkali, bensin, oljor mm. En högkvalitativ klarlack formulerad för användning som topplack på beläggningar med höga krav på låg gulning, hög ljus-åktethet i kombination med nötningstålighet och slitstyrka. Kan även användas genomgående för färgsandsbeläggningar och ger då synnerligen goda mekaniska egenskaper och hög slagåktethet åt beläggningen. Produkten avger inga lukt- eller smakämnen, och är inte brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–30°C	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 50–60 min.	
Härdningstid:	8–16 timmar före applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Topplack Fling komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur Topplack komp B (5 kg)	
	<i>Eradur Topplack Fling är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 70 N/mm ²
	Böjhållfasthet	ca 65 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 45 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlaget
	Densitet	ca 1,07 g/cm ³
	Viskositet, 25°C/lättflytande	ca 0,4 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (15°C)

SE-07.06.2022