

ERADUR® ULTRA

Produkttyp: Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad eller pigmenterad epoxiplast.

Användningsområde: Golvbeläggningar med höga krav på ljusäktighet och kemikaliebeständighet.

Egenskaper:

- Säker härdning också vid lägre temperaturer.
- God Ljusäktighet.
- Mycket god resistens mot oorganiska syror, alkali, bensin och oljor.

Ett högkvalitativt klarlack formulerad för användning som topplack på beläggningar med höga krav på låg gulning, ljusäktighet men samtidigt hög nötningstålighet och slitstyrka.

Anv. Temperatur: Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C

Brukstid: Brukstid efter blandning är ca 40 min.

Härdningstid: 16–24 timmar för gångtrafik och lättare belastning.
7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.

Blandningsförhållande: Eradur Ultra komp A (10 kg)
Eradur Ultra komp B (5 kg)

Eradur Ultra är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Teknisk specifikation:	Draghållfasthet	ca 70 N/mm ²
	Tryckhållfasthet	ca 65 N/mm ²
	Slagfasthållhet	ca 50 mj/mm ²
	Densitet	bas: 1,14 gr/cm
		härdare: 1,05 gr/cm
	Viskositet, 25°C	lättflytande, ca 0,6 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (15°C)

SE-08.06.2022