

PRODUKTINFORMATION

Plexidekk® är ett högkvalitativ två-komponents, självutjämnande och lösningsmedelfri MMA-harts för beläggning av asfalt- och betongbeläggningar. Plexidekk® används som områdesmarkering på asfalt, färgning av cykelfält, cykelparkeringar, busshållplatser, parkeringsplatser, gångvägar och alla andra markeringar på asfalt.

METOD

Plexidekk® används som 1-skiktssystem eller 3-skiktssystem.

Längsgående markering används vanligtvis vid 1-skiktssystem med Dynagrip 0,8-1,4 mm.

För tvärgående markering som används vid 3-lagerssystem, Dynagrip 1-2mm eller 1-3mm, beroende behov.

Underlag:	Underlaget måste vara torrt och fritt från sand, grus, löv etc. Eftersom detta förhindrar vidhäftning. Underlaget måste också vara fritt från olja, fett, vatten, färg, vaxer och andra lösningsmedel och impregneringar. Ny asfalt (bitumen) måste hårdas i minst 30 dagar innan Plexidekk läggs. Se även separat tabell för daggpunkt.
Appliceringsmetod :	Gummiraka och roller
Förvaring:	Plexidekk® förvaras utom räckhåll för barn. Lagras i enlighet med lagen om brandfarligt avfall. Plexidekk® förvaras utan direkt solljus.
Inomhusmiljö / Emission:	Produkten avger inga emissioner. Underlag och beredning före beläggning påverkar det totala utsläppet för den färdiga ytan. Metylmetakrylat har en stark lukt av monomerer innan härdad produkt. Se till att det är bra syreomsättning under installationen. Vid otillräckliga syrenivåer kan en tunn film med paraffin bildas ovanpå beläggningen under härdningsprocessen.

TEKNISK OCH SÄKERHETSDATA

Ett tekniskt datablad och säkerhetsdatablad har utarbetats. Kontakta oss för info.

UNDERHÅLL

Rengöring:	Plexidekk® kan tvättas när den är härdad. Det finns inga öppna porer så den kan lätt spolas av med vatten för att ta bort smuts och orenheter.
Reparation:	Plexidekk® uppnår kemisk bindning till den gamla beläggningen. Vid applicering, se till att lös sand / grus avlägsnas och att det är torrt innan den nya beläggning ska appliceras. Reparationer och skador måste repareras med samma typ av produkt. Vid reparation av skador bör detta göras så att det inte avviker från tidigare behandlingar.

AVFALLSHANTERING

Produkten behandlas enligt föreskrifter gällande specialavfall.

TEKNISK SPECIFIKATION

Plexidekk® består av metylmetakrylat, utvecklat för områdemarkering och vägmarkering på asfalt och betong. Vid läggning på betong bör Degadur 112-primer användas. Det rekommenderas att installationen utförs av erfarna och godkända entreprenörer. Om installation är korrekt utförd kommer en friktion på ca 0,8-0,9 SRT att uppnås.

FÄRG OCH SYSTEM

I det här fältet kan färgkoder / nummer eller namn infogas:

System:	
Aggregat:	
Färg:	
Väder och temperatur:	

FÖRETAG SOM UTFÖR

Företagets namn:	
Adress:	
Telefon:	

Detta produktdatablad är baserat på tillverkarens tekniska beskrivning och laborietester. Plexidekk® kan betraktas som halvtillverkat och används utanför vår kontroll, vi kan inte annat än att garantera råmaterialets kvalitet. Det färdigt resultat beror på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, fuktighet och applicering etc.