

ERADUR® PAS 750

Produktbeskrivning

Självnivellerande, pigmenterad tvåkomponents polyaspartisk massa med snabb härdning.

Användningsområde

Självnivellerande massa, utmärkt vidhäftning till en rad olika ytor inom- och utomhus, tålig mot väderexponering. Lämplig för industrier, lastkajer, gångytor och liknande där snabb härdning och UV-beständighet är viktigt.

Egenskaper

- Snabb härdning, snabb återgång till drift
- Luktfri
- God vidhäftning på sig själv samt andra material
- UV-beständig
- Väderbeständig, idealisk för utomhusbruk
- Mekaniskt motståndskraftig
- Låg emission

Standarder/Certifikat

Eradur® PAS 750 har testats enligt CE EN 13813

Säkerhet/Miljö

Använd skyddsutrustning enligt säkerhetsdatablad.

Brukstid

Brukstid efter blandning är ca 10-20 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.

Kulör

Standardkulörer: 7035, 7038 och 7040. Se kulörkartan för ett brett urval av färgalternativ.

Blandningsutrustning

Elektrisk blandare (>700 W, 300 till 400 rpm)

Applikationsutrustning

SL-raka

Eradur AB
Granitgatan 11
254 68 Helsingborg
Tel: +46(0)42-29 22 50
Mail: info@eradur.com

Användningstemperatur & förutsättningar

Underlaget skall vara torrt och bärkraftigt. Substrat såsom flytspackel skall vara lagt enligt leverantörsanvisningar. Lika så skall entreprenörer beakta leverantörens rekommendationer för torkningstid (belägningsbarhet). Sörj för god ventilation, undvik kondens. Ta bort mindre fasta skikt samt ansamlingar av fina betongpartiklar på ytan. Täta substrat måste grovslipas.

Omgivningstemperatur: +5 °C till +30 °C

Relativ luftfuktighet: 50–80 %.

Underlagstemperatur: Minst +5 °C och minst 3 °C över daggpunkten.

Materialtemperatur (inkl. alla komponenter): +15 °C till +25 °C.

OBS: Undvik fukt och kondens i materialet under blandning och applicering.

Härdningstid

1-2 timmar för gångtrafik och lättare belastning (RF 50-80%).
2-4 timmar för gångtrafik och lättare belastning (RF 20-40%).
6-8 timmar för full mekanisk belastning.
1 dygn för full kemisk belastning.

Blandningsförhållande

Eradur® PAS 750 komp A (10 kg)
Eradur® PAS 750 komp B (3.6 kg)
Eradur Epoxifiller komp C (3,6 kg)

Hur man blandar är avgörande. **OBS:** Set får ej brytas.

- Blanda komponent A tills massan är homogen, detta innan komponent B tillsätts.
- När A och B blandas skall eventuellt fyllmedel blandas in varsamt och gradvis.
- Blanda 2 minuter från det att alla komponenter är mixade.
- Blanda mot kärlets botten och kanter och använd kantslev för att skrapa kanter och botten innan blandning avslutas.
- Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare, nyttja hela satser.
- Bas, härdare och fillermaterial skall vara torr och rumstempererat vid användning.

ERADUR® PAS 750

Teknisk specifikation

Volymtorrhalt:	100%
Luktfri:	Ja
VOC:	A: Minimal VOC content
	B: Minimal VOC content
TVOC (EN 16516)*som system:	< 1000 µg/m ³
Lagringstid:	6 mån i obruten förpackning (≥ 15°C)
Viskositet 20°C (A+B):	Ca 800 mPas
Densitet:	A: N/A
	B: N/A
	Mix: 1,1 g/cm ³
Hårdhet (shore D):	ca 80
Tryckhållfasthet:	N/A
Flex:	N/A
Nötningsmotstånd	≤ 100,0 (Klass ARI,0)
Tabernötning:	500 cyklar CS-10 hjul ≤ 40 mg
Kemikalieresistens	se separat blad
Draghållfasthet:	≥ 1,5 Mpa (brott i betong)
Böjhållfasthet:	N/A
Slagtålighet	≥ IR4
Glans (Gloss 60 (GU)):	ca 90
Brandklassificering:	N/A

Emissionstester

Indoor Air Comfort GOLD	Pass
Indoor Air Comfort	Pass
ABG/AgBB	Pass
Belgian Regulation	Pass
EU Taxonomy	Pass
BREEAM International	Exemplary Level
BREEAM NOR	Exemplary Level
Italian CAM Edilizia	Premium Score
French VOC Regulation	A+
French CMR components	Pass

Städ & skötselrutiner

Se separat anvisning.

Erador PAS 750

Informationen i detta dokument baseras på våra laboratorietester, praktiska erfarenheter och den kunskap som finns tillgänglig vid tidpunkten för publicering. Uppgifterna lämnas i god tro och är avsedda som vägledning för användning av produkten.

Eftersom förhållanden på arbetsplatsen, underlag, appliceringsmetoder och andra faktorer ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera att produkten är lämplig för varje enskilt användningsområde. Det åligger användaren att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet samt att appliceringen sker enligt gällande anvisningar.

Angivna värden och beräkningar är vägledande och tar inte hänsyn till ytterligare materialåtgång som kan uppstå till följd av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå, val av verktyg eller spill.

Erador ansvarar inte för skador eller resultat som uppstår till följd av användning i strid med våra rekommendationer eller för ändamål som produkten inte är avsedd för. Informationen i detta dokument medför inte något rättsligt ansvar utöver vad som följer av tillämplig lag och våra gällande försäljnings- och leveransvillkor.

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning. Användaren ansvarar för att följa gällande lagar, föreskrifter och att beakta eventuella tredje mans rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande uppdatera informationen i detta dokument. Säkerställ därför alltid att den senaste versionen av produktdatabladet används. Aktuella dokument finns på vår hemsida www.erador.se eller kan erhållas via Eradors lokala representant.

Kontakta gärna Erador för ytterligare information eller teknisk rådgivning.

Erador AB
Granitgatan 11
254 68 Helsingborg
Tel: +46(0)42-29 22 50
Mail: info@erador.com

erador
 FOGFRIA GOLV