ERADUR® MASSIV SL

Produkttyp:
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, pigmenterad epoxiplast.
Bindemedelskomponent i Eradur Massiv SL och Eradur Struktur när den utförs som enfärgad.

Användningsområde:
-Självutjämnande massiva beläggningar: 2 - 5 mm
-Pigmenterade strösandsbeläggningar: 3 - 15 mm

Egenskaper:
Ger en hård, slitstark och porfri yta som kan anpassas för de krav som finns på halkskydd. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är god. Beläggningen ger en fördelning av punktbelastningar vid tjocklek över 4 mm. God kemikaliebeständighet. Tål bensin, oljor fett, salter, vatten mm. Begränsad beständighet mot starka syror och starka lösningsmedel. Beständigheten mot alkali och lut är god. Avger ingen lukt eller smakämnen, är inte brandfarlig.

Anv. Temperatur:
Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C. (RF <80% Luft, RF <93% Betong) Kan även appliceras vid andra temperaturer, kräver då specialhärdare.

Brukstid:
Brukstid efter blandning är ca 30 min.

Härdningstid:
24–36 timmar för gångtrafik och lättare belastning.
5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.
Ett flertal härdare med olika härdningsegenskaper finns att tillgå, bl.a.
-Massiv SL, B ger bästa möjliga flytegenskaper med långsam härdning.
-Massiv SL LE, B ger en låg emissions beläggning.
-Massiv SL U, B ger en härdningstid på ca 4–6 timmar

Blandningsförhållande:
Bas: Eradur® Massiv SL Komp A (11,6 kg)
Härdare: Eradur® Massiv SL Komp B (3,4 kg)
Filler: Eradur® Massiv SL Epoxifiller (15,0 kg)
(Epoxifiller används endast vid självutjämnande massiva beläggningar)

Eradur® Massiv SL är en tvåkomponentsprodukt (A+B) vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.
Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare.
Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet:
Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Teknisk specifikation:

Tryckhållfasthet	ca 87 MPa
Draghållfasthet	ca 41 MPa d.v.s. brott i betongunderlaget
Böjhållfasthet	ca 27 MPa
Shore D-hårdhet	ca 82
Volymtorrhalt	100%
Glans	Blank
Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (>15°C)

SE-16.02.2026

Eradur AB
Granitgatan 11
254 68 HELSINGBORG

Tel 042-29 22 50
www.eradur.com
info@eradur.com

eradur® FOGFRIA GOLV