

ERADUR® TF

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, pigmenterad epoxiplast.	
Användningsområde:	Tjockfilmsmålning 0,4–1 mm i skiktjocklek. Är anpassad för användning på ytor utsatta för nötande trafik med krav på ett tjockare slitskikt. Kan även användas för att ge slitna epoxibeläggningar ett nytt slitskikt.	
Egenskaper:	•Hård, nötningstålig och porfri yta som även kan halkskyddas. •Fyller ut underlagets ojämnheter. •Ger förlängd livslängd vid nötande belastning. •God kemikalieresistens. Beläggningen tål bensin, oljor, fett, salter, vatten mm. Begränsad beständighet mot starka syror och starka lösningsmedel. Beständigheten mot alkali och lut är god. Avger inga lukt- eller smakämnen, är inte brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C. (RF <80%) Kan även appliceras vid andra temperaturer i kombination med specialhärdare.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 50 min.	
Härdningstid:	24–36 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	Eradur TF komp A (9,9 kg) Eradur TF komp B (3,4 kg) <i>Eradur TF är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
	Draghållfasthet	ca 45 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlaget.
	Tryckhållfasthet	ca 65 N/mm ²
	Densitet	bas: 1,38 gr/cm ³ härdare: 1,04 gr/cm ³ mix: 1,27 gr/cm ³
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15°C).

SE-08.06.2025