

ERADUR® PU 84

Produkttyp:	Tvåkomponents lösningsmedelsfri, pigmenterad polyuretanmassa.	
Användningsområde:	Självtjämnande massiva (fogfria) beläggningar på 2–3 mm.	
Egenskaper:	• Goda mekaniska egenskaper. • Ett slitstarkt och styvt komfortgolv som bär goda egenskaper trots kyla (-5°C). • Dess fysikaliska egenskaper hämmar ljud av naturen. • God resistens mot starka oorganiska och organiska syror. • Mörknar och gulnar i UV-ljus. • Avger ingen lukt och är inte brandfarlig. • Membranliknande och spricköverbryggande egenskaper.	
Anv. Temperatur:	15–25°C. Användning förutsätter effektiv luftväxling. Betongen ska vara uthärdad, max RF 93 %.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning är ca 25 min.	
Härdningstid:	16 timmar för gångtrafik 2–3 dygn för lättare belastning. 3 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	4,1 viktdelar ERADUR PU 84 komp A (16 kg) 1 viktdel ERADUR PU 84 komp B (3,9 kg) <i>ERADUR är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> Blanda A-del dryga 2 minuter före tillsats av B-del, blanda sedan ytterligare dryga 2 minuter. <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Shore D	ca 30
	Shore A	ca 84
	Draghållfasthet (20°C /-5°C)	8 N/mm ² / 25 N/mm ²
	Brottöjning (20°C /-5°C)	145% / 14%
	Densitet	ca 1,70 g/cm ³ , blandning.
	Viskositet, 25°C	ca 1050 mPa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15 °C).

SE-01.06.2022